


品質性能試験報告書



一般財団法人 建材試験センター
中央試験所長 真野 孝次
埼玉県草加市稲荷 5 丁目 21 番 20 号



試験名称	建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームの性能試験	
依頼者	名称：BASF INOAC ポリウレタン株式会社 所在地：愛知県新城市川田字本宮道 1-196	
試験項目	密度	
試験片	名称：建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム 商品名 ¹⁾ ：フォームライト SL-100 種類 ¹⁾ ：A 種 3 材質 ¹⁾ ：硬質ウレタンフォーム 寸法・数量 ¹⁾ ：100mm×100mm×厚さ 30mm, 3 個	
	注 ¹⁾ 依頼者提出資料による。	
試験方法	JIS A 9526 (建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム) に従って行った。	
試験結果	試験項目	試験結果
	密度 (kg/m ³)	14
	〔備考〕試験結果の詳細を表 1 に示す。	
試験期間	2023年 9月22日	
担当者	材料グループ 統括リーダー 西脇 清 晴 石川 祐 子 (主担当)	
試験場所	中央試験所 (埼玉県草加市稲荷 5 丁目 21 番 20 号)	

表 1 密 度 試 験 結 果

項 目	結 果			
	No.1	No.2	No.3	平 均
長 さ (mm)	99.1	98.6	99.3	—
幅 (mm)	98.7	99.0	98.7	—
厚 さ (mm)	29.4	29.2	29.2	—
試験片の質量 (g)	4.02	3.81	4.15	—
試験片の体積 (cm ³)	288	285	286	—
密 度 (kg/m ³)	14.0	13.4	14.5	14

以上