


品質性能試験報告書



一般財団法人 建材試験センター
中央試験所長 真野 孝次
埼玉県草加市稲荷 5 丁目 21 番 20 号



試験名称	建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームの性能試験	
依頼者	名称：BASF INOAC ポリウレタン株式会社 所在地：愛知県新城市川田字本宮道 1-196	
試験項目	密度	
試験片	名称：建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム 商品名 ¹⁾ ：フォームライト SL-50α 種類 ¹⁾ ：A 種 1H 材質 ¹⁾ ：硬質ウレタンフォーム 寸法・数量 ¹⁾ ：100mm×100mm×厚さ 30mm，3 個	
	注 ¹⁾ 依頼者提出資料による。	
試験方法	JIS A 9526（建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム）に従って行った。	
試験結果	試験項目	試験結果
	密度 (kg/m ³)	33
	〔備考〕試験結果の詳細を表 1 に示す。	
試験期間	2023年 9月22日	
担当者	材料グループ 統括リーダー 西脇 清 晴 石川 祐 子（主担当）	
試験場所	中央試験所（埼玉県草加市稲荷 5 丁目 21 番 20 号）	

表 1 密 度 試 験 結 果

項 目	結 果			
	No.1	No.2	No.3	平 均
長 さ (mm)	100.6	100.1	100.5	—
幅 (mm)	100.8	100.3	100.3	—
厚 さ (mm)	29.8	29.6	29.7	—
試験片の質量 (g)	9.89	10.09	9.92	—
試験片の体積 (cm ³)	302	297	299	—
密 度 (kg/m ³)	32.7	34.0	33.2	33

以上